



333 Bloccante Rapido

Descrizione

Adesivo anaerobico per metalli a rapida polimerizzazione ed elevata resistenza meccanica per sigillare e bloccare giunzioni filettate ed accoppiamenti cilindrici.

Dotato di alta resistenza al calore agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli agenti chimici ed all'invecchiamento. Il prodotto è omologato per impiego come sigillante in presenza di ossigeno gassoso sino a 20 bar a 60 °C (BAM Ref.No.II.1/46 363)

Proprietà fisiche

* Composizione	: resina metacrilica anaerobica
* Colore	: verde
* Rilevamento	: fluorescente alla luce blu
* Viscosità (25°C - mPa.s)	: 500
* Peso specifico (gr/ml)	: 1,1
* Diam. max filetto/tolleranza max giunto	: M 20 / 3 ¼/ 0,15 mm
* Punto di infiammabilità	: > 100°C
* Contenuto di solventi	: nessuno
* Stabilità a magazzino 25°C	: 2 anni

Caratteristiche di polimerizzazione

Bulloni zincati M 10 x 20 - qualità 8.8, altezza del dado 0,8.d

* Tempo di manipolazione:

- Ottone (OT 58 nudo)	: < di 1 minuto
- Ottone cromato e nichelato	: 3 - 6 minuti

I tempi riportati sono stati misurati alla temperatura di 20°C su provini standard filettati da ½ pollice, tali valori variano in funzione della temperatura e del gioco tra i filetti.

- Acciaio (#)	: 2 - 5 minuti
- Alluminio (#)	: 6 - 18 minuti

* Tempo di indurimento funzionale	: 1 - 3 ore
* Tempo di indurimento finale	: 2 - 4 ore
* Momento torcente iniziale	: 30 - 35 N.m
* Momento torcente residuo	: 55 - 70 N.m
* Resistenza a scorrimento/taglio	: 25 - 35 N/mm ²
* Resistenza all'urto	: 5 - 12 Nmm/mm ²
* Resistenza a temperatura	: -55°C - 175°C

Sicurezza e manipolazione

Consultare la scheda di sicurezza

Confezione:

Flacone: 50 ml - 250 ml

ST333/3 04/2010

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede e Mascherpa le ritiene accurate. Poiché tuttavia le condizioni ed i metodi di utilizzo dei nostri prodotti da parte dei clienti sono fuori dal nostro controllo, queste informazioni non devono essere usate in sostituzione dei test condotti dai clienti allo scopo di assicurare che i prodotti di Mascherpa sono sicuri, efficaci e del tutto soddisfacenti rispetto al loro utilizzo previsto. Per nessuna ragione i dati qui indicati devono essere presi a garanzia esplicita o implicita di idoneità ad uno scopo specifico. Mascherpa declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.

EMANUELE MASCHERPA S.p.A.

Via Natale Battaglia 39 - 20127 Milano

Tel. 02 280031 Fax 02 2829945

www.mascherpa.it postmaster@mascherpa.it

MASCHERPA